

고로슬래그시멘트 시험 성적서  
Certificate of Analysis  
Portland Blast-Furnace Slag cement

종류.등급 : 고로슬래그시멘트 2종 [KS L 5210]

제조자명 : 성신CM(주)

인증 번호 : 제10-0487 호

출하일자 : 2025년 9월 18일

인증 기관 : 한국표준협회

제조일자 : 25-9-16

| 항 목                              |                                   | 종 류 | 고로슬래그 시멘트(2종)  |         |         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|---------|------------------|
|                                  |                                   |     | 기준값<br>(KS 표준) | 시 험 성 적 |         |                  |
|                                  |                                   |     |                | 평 균 값   | 표 준 편 차 | 최 대 값<br>(최 소 값) |
| 밀 도(참고값)                         |                                   |     |                | 3.10    | -       | -                |
| 분 말 도                            | 비표면적(blaine) (cm <sup>2</sup> /g) |     | 3 000 이상       | 3 810   | -       | -                |
| 안 정 도                            | 르샤틀리에(Lechatelier) (mm)           |     | 10 이하          | 0.5     | -       | 최대값              |
|                                  | 오토클레이브 팽창도 (%)                    |     | 0.2 이하         |         | -       | 최대값              |
| 응 결<br>(비카)                      | 수 량(水量) (%)                       |     | -              | 29.0    | -       | -                |
|                                  | 초 결 분                             |     | 60 이상          | 270     | -       | 최소값              |
|                                  | 종 결 시간                            |     | 10 이하          | 6:00    | -       | 최대값              |
| 압축 강도<br>MPa(N/mm <sup>2</sup> ) | 3일                                |     | 10.0 이상        | 19.8    | 0.54    | -                |
|                                  | 7일                                |     | 17.5 이상        | 30.4    | 1.12    | -                |
|                                  | 28일                               |     | 42.5 이상        | 52.8    | 1.22    | -                |
| 화학적분<br>(%)                      | 삼산화황 (SO <sub>3</sub> )           |     | 4.0 이하         | 2.04    | -       | 최대값              |
|                                  | 산화 마그네슘 (MgO)                     |     | 6.0 이하         | 2.56    | -       | 최대값              |
|                                  | 강 열 감 량                           |     | 3.0 이하         | 1.48    | -       | 최대값              |
| 고로슬래그 총 함유량 (%)                  |                                   |     | 30초과 60이하      | 47%     |         | -                |

비고 : 종류별 작성하여 구입자가 요구할 경우 제시하여야 한다. 밀도는 참고값을 기재할 수 있다.

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리용

성신CM(주)

품질관리팀장

